

SprayGuide – Consumer

Оборудование	 Wagner SuperFinish 23Pro 							
	Форсунка TradeTip 3 			Форсунка HEA ProTip 				
Материал	Форсунка, (дюймы)	Давление, (бар)	Разбавление (%)		Форсунка, (дюймы)	Давление, (бар)	Разбавление (%)	
 Excel Mat	0,015 - 0,017	200	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении	0,013 - 0,015	100	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении
 Excel Velours	0,013 - 0,015	200	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении	0,013 - 0,015	140	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении
 Excel Satin	0,011 - 0,013	180	0 при одно- слойном анесении	5 при двух- слойном нанесении	0,011 - 0,013	80	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении
 Excel Brill	0,011 - 0,013	160	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении	0,011 - 0,013	80	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении
 Excel Prim	0,011 - 0,013	180	0		0,011 - 0,013	80	0	
 Acryl Fasade	0,013 - 0,015	180	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении	0,011 - 0,013	100	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении
 Fasguard	0,015 - 0,017	190	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении	0,013 - 0,015	100	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении

SprayGuide – Consumer

Оборудование	 Wagner SuperFinish 23Pro 							
	Форсунка TradeTip 3 			Форсунка HEA ProTip 				
Материал	Форсунка, (дюймы)	Давление, (бар)	Разбавление (%)		Форсунка, (дюймы)	Давление, (бар)	Разбавление (%)	
 Oxamat	0,015 - 0,017	180	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении	0,015 - 0,017	80	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении
 Facsil	0,015 - 0,017	180	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении	0,017 - 0,019	120	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении
 Exterlith Losange	0,015 - 0,017	220	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении	0,015 - 0,017	160	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении
 Batilith	0,017 - 0,019	200	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении	0,015 - 0,017	160	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении
 Ultisatin 7	0,011 - 0,013	180	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении	0,011 - 0,013	80	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении
 Ultibril 12	0,011 - 0,013	160	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении	0,011 - 0,013	80	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении
 Euromat	0,015 - 0,017	220	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении	0,013 - 0,015	140	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении

SprayGuide – Consumer

Оборудование	 Wagner SuperFinish 23Pro 							
	Форсунка TradeTip 3			Форсунка HEA ProTip				
Материал	Форсунка, (дюймы)	Давление, (бар)	Разбавление (%)		Форсунка, (дюймы)	Давление, (бар)	Разбавление (%)	
 Vinylux Extra	0,013 - 0,015	200	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении	0,013 - 0,015	120	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении
 Vinylux	0,017 - 0,019	220	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении	0,015 - 0,017	160	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении
 Conformat Supra	0,013 - 0,015	180	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении	0,011 - 0,013	100	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении
 Aquasatin шелковисто-матовый	0,011 - 0,013	180	0		0,011 - 0,013	80	0	
 Aquasatin полуглянцевый	0,011 - 0,013	180	0		0,011 - 0,013	80	0	
 Soframat	0,013 - 0,015	200	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении	0,013 - 0,015	120	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении

SprayGuide – Consumer

Оборудование	 Wagner SuperFinish 23Pro 							
	Форсунка TradeTip 3			Форсунка HEA ProTip				
Материал	Форсунка, (дюймы)	Давление, (бар)	Разбавление (%)		Форсунка, (дюймы)	Давление, (бар)	Разбавление (%)	
 Helvemat	0,013 - 0,015	200	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении	0,017 - 0,019	160	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении
 Glycomat	0,013 - 0,015	180	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении	0,013 - 0,015	120	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении
 Aquaprim	0,011 - 0,013	60	0		0,011 - 0,013	20	0	
 Plexifilm E-7	0,011 - 0,013	60	0		0,011 - 0,013	20	0	
 Plexifilm E-12	0,011 - 0,013	60	0		0,011 - 0,013	20	0	
 Plexifilm S	0,011 - 0,013	60	0		0,011 - 0,013	20	0	

SprayGuide – Consumer

Оборудование	 Wagner SuperFinish 23Pro 							
	Форсунка TradeTip 3			Форсунка HEA ProTip				
Материал	Форсунка, (дюймы)	Давление, (бар)	Разбавление (%)		Форсунка, (дюймы)	Давление, (бар)	Разбавление (%)	
 Versaplus E	0,013 - 0,015	200	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении	0,015 - 0,017	160	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении
 Versaplus S	0,013 - 0,015	200	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении	-	-	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении
 Glycoprim	0,015 - 0,017	200	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении	0,015 - 0,017	160	0 при одно- слойном нанесении	5 при двух- слойном нанесении
 Galvaplast	0,013 - 0,015	160	0		0,013 - 0,015	60	0	
 Isofilm S	0,011 - 0,013	60	0		0,011 - 0,013	20	0	